

L7 ANSWER 132 OF 184 CAPLUS COPYRIGHT 2006 ACS on STN
 AN 1973:17480 CAPLUS
 DN 78:17480
 ED Entered STN: 12 May 1984
 TI Surface-treatment of carbon fibers
 IN White, Patrick Arthur
 PA Courtaulds Ltd.
 SO Ger. Offen., 11 pp. Addn. to Ger. Offen. 2,012,981 (CA 74;32665q).
 CODEN: GWXXBX
 DT Patent
 LA German
 IC D06M
 CC 39-2 (Textiles)
 Section cross-reference(s): 77, 36

FAN.CNT 1

| | PATENT NO. | KIND | DATE | APPLICATION NO. | DATE |
|------|----------------|------|----------|-----------------|----------|
| PI | DE 2204156 | A | 19720831 | DE 1972-2204156 | 19720128 |
| | CA 980717 | A1 | 19751230 | CA 1972-133266 | 19720127 |
| | BE 778660 | A4 | 19720516 | BE 1972-113371 | 19720128 |
| | NL 7201159 | A | 19720801 | NL 1972-1159 | 19720128 |
| | FR 2123507 | A6 | 19720908 | FR 1972-2868 | 19720128 |
| | FR 2123507 | B2 | 19771223 | | |
| PRAI | GB 1971-3358 | A | 19710128 | | |
| | BE 1970-747631 | A | 19700319 | | |

CLASS

| PATENT NO. | CLASS | PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES |
|------------|-------|--------------------------------------|
| DE 2204156 | IC | D06M |
| | IPCI | C01B0031-07 |
| | IPCR | D01F0011-00 [I,C]; D01F0011-16 [I,A] |
| BE 778660 | IPCI | D06M |
| NL 7201159 | IPCI | C01B0031-07; B29D0003-02 |
| FR 2123507 | IPCI | C01B0031-00 |

AB Carbon [7440-44-0] fiber cables were surface-roughened by repeated anodization in 10-20% **sodium hydroxide** [1310-73-2] (by nascent O) in a multiple-roll apparatus with **graphite** roll cathodes and used in epoxy resin laminates of high shear strength. Thus, a 10,000-filament (diameter 8-10 μ) 48-thread carbon cable was anodized at 1 A/thread, 6 V, and 30.48 m/hr. This cable and 60 volume% epoxy resin (Epikote 828 100, Epicure NMA [9087-28-9] 90, and PhCH₂NMe₂ hardener 1 part) were hardened 2 hr at 100.deg. and 4 hr at 150.deg. to give a laminate of interlaminar shear strength (ASTM D 2344-65 T) 633 kg/cm² as compared with 190 kg/cm² for a laminate made from untreated carbon cables.

ST surface anodization carbon fiber; cable carbon anodization; sodium hydroxide anodization carbon; epoxy resin carbon laminate

IT Crosslinking agents
 (Epicure NMA, for **electrochem.** oxidized carbon fiber-reinforced epoxy resins)

IT Epoxy resins
 RL: USES (Uses)
 (carbon fiber-reinforced, strength of, fiber surface **electrochem.** oxidation effect on)

IT Synthetic fibers
 RL: USES (Uses)
 (carbon, **electrochem.** oxidation of, for epoxy resin laminates)

IT Oxidation, **electrochemical**
 (of carbon fibers, for epoxy resin laminates)

IT 1310-73-2, uses and miscellaneous
 RL: USES (Uses)
 (carbon fiber **electrochem.** oxidation in, for epoxy resin laminates)

IT 25134-21-8

RL: MOA (Modifier or additive use); USES (Uses)
(crosslinking agents, for carbon fiber-reinforced epoxy resins)

IT 25068-38-6

RL: USES (Uses)
(**electrochem.** oxidized carbon fiber-reinforced laminates of
Epikote 828)

IT 7440-44-0, reactions

RL: USES (Uses)
(fiber, **electrochem.** oxidation of, for epoxy resin laminates)

51

Int. Cl.:

D 06 m, 11/16

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



52

Deutsche Kl.: 8 k, 1/08

16

11

21

22

43

Offenlegungsschrift 2 204 156

Aktenzeichen: P 22 04 156.1

Anmeldetag: 28. Januar 1972

Offenlegungstag: 31. August 1972

Ausstellungspriorität: —

53

Unionspriorität

53

Datum: 28. Januar 1971

53

Land: Großbritannien

51

Aktenzeichen: 3358-71

54

Bezeichnung: Verfahren zur Oberflächenbehandlung von fadenförmigem Material

57

Zusatz zu: 2 012 981

52

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder: Courtaulds Ltd., London

Vertreter gem. § 16 PatG: Dittmann, O., Dr.; Schiff, K. L.; Fünér, A. v., Dipl.-Chem. Dr.;
Strehl, P., Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.; Patentanwälte, 8000 München

72

Als Erfinder benannt: White, Patrick Arthur,
Walsgrave, Coventry, Warwickshire (Großbritannien)

59

Rechercheantrag gemäß § 28 a PatG ist gestellt
Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:
DT-OS 1 817 581
FR-PS 1 600 656
FR-PS 2 065 178 23. 7. 71

DT 2204 156

B e s c h r e i b u n g

DA-4663

zu der Patentanmeldung

der Firma

COURTAULDS LIMITED

18, Hanover Square, London W.1
Großbritannien

betreffend

Verfahren zur Oberflächenbehandlung von
fadenförmigem Material

Priorität: 28. Januar 1971, Großbritannien, Nr. 3358/71

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur oxidativen Oberflächenbehandlung von kontinuierlichem fadenförmigem Material und stellt eine Abwandlung und/oder Verbesserung des Verfahrens der deutschen Patentanmeldung P 20 12 981.1 dar. In dieser Patentanmeldung ist ein Verfahren zum Behandeln der Oberfläche von kontinuierlichen Kohlenstoffäden beschrieben, das dadurch charakterisiert ist, daß man einen Elektrolyten in Form einer wässrigen Lösung elektrolysiert, wobei die Kohlenstoffäden bzw. -fasern als Anode so geschaltet sind und sich an der Anode an der Oberfläche der Fäden

209836/1154

bzw. Fasern naszierender Sauerstoff entwickelt. Derartig behandelte Kohlenstoffäden bzw. -fasern lassen sich gut in Matrixmaterialien wie Harzen einbetten.

Nach der vorliegenden Erfindung besteht ein Verfahren zur oxidativen Behandlung der Oberfläche von kontinuierlichen Kohlenstoffäden bzw. -fasern darin, daß man die Fäden bzw. Fasern kontinuierlich durch einen wässrigen Elektrolyten hindurchführt, der an der Anode beim Elektrolysieren naszierenden Sauerstoff entwickelt, wobei man die Kohlenstoffäden bzw. -fasern mit der Anode verbindet, den Elektrolyten elektrolysiert und die Kohlenstofffasern bzw. -fäden wenigstens viermal durch die Oberfläche des Elektrolyten hindurchführt.

Der an den Fäden bzw. Fasern erzeugte naszierende Sauerstoff reagiert mit der Kohlenstoffoberfläche unter Bildung einer Oberfläche, die als "Schlüssel" oder Verzahnung für die Bindung wirkt. Die Oxidationsreaktion konzentriert sich auf den Bereich der Kohlenstoffäden bzw. -fasern, die sich zu einem gegebenen Zeitpunkt am oder unmittelbar unter der Oberfläche des Elektrolyten befinden. Das Verfahren ergibt somit wenigstens vier Bereiche, an denen die oxidative Behandlung konzentriert stattfindet und führt deshalb zu einer intensiveren Behandlung oder einer gleichen Behandlung in kürzerer Zeitdauer, als dies

209836/1154

bisher der Fall war, wenn man die Fäden bzw. Fasern einfach in den Elektrolyten hinein und aus diesem herausführte, d.h. daß sie zweimal die Oberfläche passierten. Die intensivere Behandlung macht es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich, daß die Kohlenstoffäden bzw. -fasern bessere Bindungseigenschaften aufweisen.

Die Kohlenstoffäden bzw. -fasern können als Anode der Elektrolytzelle geschaltet werden, indem man sie über eine oder mehrere elektrisch leitende Walzen führt. Vorzugsweise sind derartige Walzen oberhalb des Elektrolyten angebracht, um jeden Hindurchgang der Fäden bzw. Fasern aus dem Elektrolyten und zurück in ihn zu erleichtern, wobei zusätzlich elektrisch leitende Walzen bei der ersten Eintrittsstelle und/oder bei der letzten Austrittsstelle der Fäden aus dem Elektrolyten vorgesehen sind.

Ein für das erfindungsgemäße Verfahren geeigneter Elektrolyt ist eine wässrige Lösung, die Hydroxylionen enthält und eine solche Zusammensetzung aufweist, daß die Hydroxylionen an der Anode während der Elektrolyse unter Bildung von naszierendem Sauerstoff entladen werden. Vorzugsweise ist der Elektrolyt eine wässrige Lösung eines Alkalihydroxyds, wovon Natriumhydroxyd besonders bevorzugt wird. Die Konzentration des Alkalihydroxyds

209836/1154

kann schwanken, doch ist es vom Standpunkt der Reaktionsgeschwindigkeit vorzuziehen, eine Lösung mit 10 bis 20 Gewichts-% Hydroxyd zu verwenden.

Die Erfindung bezieht sich auch auf Kohlenstoffasern, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt worden sind, und auf ein Verbundmaterial, dessen darin enthaltene Kohlenstoffasern nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt worden sind, wobei man eine Verstärkung in einem festen Matrixmaterial, vorzugsweise einem Harz, erhält. Das vorzugsweise synthetische Harz kann z.B. ein Polyesterharz, ein Epoxyharz, ein Friedel-Krafft-Harz oder dergleichen sein.

Die Erfindung wird nun anhand eines Beispiels unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert. Die einzige Figur ist eine schematische Seitenansicht einer Elektrolysezelle, in der das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann.

Wie aus der Figur ersichtlich, werden drei drehbare zylindrische Graphitwalzen 1, 2 und 3 oberhalb eines rechteckigen Elektrolytbads 4 befestigt. Die Walzen 1, 2 und 3, deren Drehachsen in einer gemeinsamen Ebene liegen, können mit dem positiven Pol einer nicht gezeigten Stromquelle verbunden werden. In dem Bad 4 befinden sich Graphitkathoden, die aus einer Anzahl von starren Graphitstäben 5 bestehen, die mit dem negativen Pol einer Stromquelle verbunden werden können. Ferner

209836/1154

befinden sich in dem Bad 4 drei nicht angetriebene, nicht leitende Walzenpaare 6, 7 und 8, deren Drehachsen in einer gemeinsamen Ebene liegen. Am Einströmbereich 9 des Bads 4 ist eine drehbare Eingangswalze 10 befestigt und am Abströmbereich 11 des Bads 4 ist eine drehbare Austrittswalze 12 befestigt.

Für den Betrieb enthält das Bad eine Natriumhydroxydlösung 13, und die Graphitwalzen 1, 2 und 3 werden mit dem positiven Pol einer Stromquelle verbunden. Kontinuierliche Kabel 14 von Kohlenstoffäden (von denen nur einer gezeigt ist), werden durch die Natriumhydroxydlösung 13 in der durch die Pfeile a angedeuteten Richtung hindurchgeführt. Somit laufen die Kabel 14 über die Eingangswalze 10, über die Graphitwalze 1 und in die Lösung 13, wo sie von den Walzen 6 geführt werden. Die Kabel 14 gelangen dann aus der Lösung 13 heraus über die Graphitwalzen 2 und zurück in die Lösung 13, wo sie von den Walzen 7 geführt werden. Dann treten die Kabel 14 erneut aus der Lösung 13 heraus, laufen über die Graphitwalze 3 und von dort zurück in die Lösung 13, wo sie von den Walzen 8 geführt werden. Schließlich treten die Kabel 14 aus der Lösung 13 ein letztes Mal heraus und gelangen über die Ausgangswalze 12, werden dann gewaschen und getrocknet. Die Kabel 14 treten somit dreimal in die Lösung 13 ein und aus ihr heraus, wobei sie die Anode bei der Elektrolyse bilden. Naszierender Sauerstoff wird an den

209836/1154

Oberflächen der Kabel 14 in Freiheit gesetzt, wo er sie angreift und dadurch die Oberfläche der Kabel 14 behandelt.

In einem speziellen Beispiel wurde ein Kabel aus 48 kontinuierlichen Kohlenstoffäden durch das Bad gemäß der Figur in der angegebenen Weise hindurchgeführt. Jedes Kabel enthielt 10.000 Fäden, von denen jedes einen Durchmesser von 8 bis 10 Mikron aufwies. Die Natriumhydroxydlösung hatte eine Festigkeit von 10 Gewichtsprozent, wobei eine Stromstärke von 1 Å je Faden und eine Potentialdifferenz von 6 Volt angewendet wurde. Das Kabel wurde mit einer Geschwindigkeit von 30,48 m/St. (100 ft/Std.) hindurchgeführt. Die behandelten Kabel wurden gewaschen und getrocknet.

Es wurden Verbundkörper mit einer Vorzugsrichtung aus dem so behandelten Kabel hergestellt, wobei 60 Volumen-% Füllung mit einem Epoxyharz angewendet wurde, bei dem es sich um Epicote 828 (Shell Co., Ltd.; 100 Gewichtsteile), Epicure NMA (Shell Co., Ltd.; 90 Gewichtsteile) und Benzyldimethylamin (1 Gewichtsteil) handelte. Das Harz wurde 2 Stunden bei 100°C und dann 4 Stunden bei 150°C gehärtet. Die interlaminae Scherfestigkeit dieser Verbundkörper, die ein Maß für die Bindung zwischen Harz und Fäden darstellt, wurde nach ASTM D 234465T bestimmt, und zwar zu 633 kg/cm² (9.000 psi).

209836/1154

In gleicher Weise hergestellte Verbundkörper, jedoch unter Verwendung von unbehandelten Kabeln, wiesen eine interlamina-
nare Scherfestigkeit von 190 kg/cm^2 (2.700 psi) auf. Andere
in ähnlicher Weise hergestellte Verbundkörper aus Kabeln,
die nur einmal in den Elektrolyten hinein und aus ihm heraus
geführt wurden, hatten eine interlaminare Scherfestigkeit
von 570 kg/cm^2 (8.100 psi).

Diese Werte zeigen, daß die erfindungsgemäßen Kohlenstoff-
fäden eine überragende Bindung zwischen Harz und Fäden auf-
weisen, im Vergleich zu denen, die mit unbehandelten Fäden
oder mit Fäden bzw. Fasern hergestellt worden sind, die nur
einmal in den Elektrolyten und aus ihm heraus geführt worden
sind.

Patentansprüche

209836/1154

P a t e n t a n s p r ü c h e


1. Verfahren zur oxidativen Behandlung der Oberfläche von kontinuierlichen Kohlenstoffäden bzw. -fasern, wobei man diese Fäden bzw. Fasern kontinuierlich durch einen wässrigen Elektrolyten hindurchführt, der an der Anode naszierenden Sauerstoff erzeugt, und die Fäden bzw. Fasern, die als Anode geschaltet sind, elektrolysiert, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man die Kohlenstoffäden bzw. Fasern durch die Oberfläche des Elektrolyten wenigstens viermal hindurchführt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man als Elektrolyten eine wässrige Lösung von Alkalihydroxyd verwendet.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man einen Elektrolyten verwendet, der eine wässrige Lösung von Natriumhydroxyd enthält.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man eine wässrige Natriumhydroxyd-lösung in einer Konzentration von 10 bis 20 Gewichts-% verwendet.

209836/1154

5. Verwendung von nach Anspruch 1 bis 4 behandelten Kohlenstoffäden zur Herstellung eines Verbundkörpers, dessen feste Matrix aus einem Harz besteht.

10
Leerseite

2204156



209836/1154

8 K 1-08 AT: 28.01.1972 OT: 31.08.1972